

**ASFALTBETOON- JA MUSTSEGU TERASTIKULISE KOOSTISE
LUBATUD HÄLBED***

| Sõela ava, mm | Lubatud hälve läbi sõela massi %-des | | | | |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | SMA | ACsurf | ACbin | ACbase | MSE |
| <0,063 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| <0,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| <2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| <8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 |
| <12 (12,5) | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 |
| ≤16** | -8 kuni +5 | -8 kuni +5 | -9 kuni +5 | -9 kuni +5 | -8 kuni +5 |

Märkused:

* kahe järjestikuse üksikproovi keskmise väärtuse hälve;

** üle 16 mm läbimõõduga segu terastikulist koostist ei normeerita.